

TMR9 - 375‰

**SALD.
9kt**

INFORMAZIONI GENERALI

Colore:	rosso
Impiego specifico:	oro 9kt pronto uso saldatura grado tenero/medio
Formato:	lastra 40x90x0,4mm filo tranciato 280x0,4x0,5mm

INDICAZIONI PER L'IMPIEGO SUGGERITO

Temperature (solidus-liquidus):	780°C – 820°C
Temperatura di scorrimento:	800°C

Le indicazioni proposte sono solo direttive di massima, e non escludono variazioni anche sensibili in base alle singole esperienze lavorative. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.